



16.12.2010

Prøvenr.: 12464 Dato: 08.12.2010

Materiale: Sand 0/4 mm Fint*

Uttakssted: Prøvetaker belte

Prøvested: Lab

Kunde: Produksjon

Lev. sted: Til lager

Fraktet med:

Laborant: Lene

Referanse:

Antall tonn: Prøvevekt: 410

Densitet: Vanninnh.: 5,96%

Dmax: 4,0 Slam:

Humus:

	Sikt	Grense	Prøve
Underkorn	0,0	0,0%	0,0%
Overkorn	4,0	8,0%	2,4%

Produksjonsprøve
 Ferdigvareprøve
 Annet
 Tørrsiktet
 Våtsiktet

Sikt	Rest i gr.	Rest %	Gj. G %	Max	Min
0,0	410	100,0	0,0	100	100
0,063	403	98,3	1,7	100	96
0,125	381	92,9	7,1	94	90
0,25	344	83,9	16,1	86	80
0,5	273	66,6	33,4	69	63
1,0	171	41,7	58,3	47	39
2,0	81	19,8	80,2	27	13
4,0	10	2,4	97,6	9	1
5,6	0	0,0	100,0	5	0
FM-Verdier:		2,61		2,90	2,41

Merknader:

Avvik: Nei

