



Prøvenr.: 18483 **Dato:** 17.01.2017
Materiale: Sand 0/8 mm Naturlig gradert*
Uttakssted: Manuelt
Prøvested: Lab
Kunde: Produksjon
Lev. sted: Til lager
Fraktet med:
Laborant: Lene
Referanse:
Antall tonn: **Prøvevekt:** 726
Densitet: **Vanninnh.:** 11,89%
Dmax: 8,0 **Finstoff:**
Humus:

	Sikt	Grense	Prøve
Underkorn	0,0	0,0%	0,0%
Overkorn	11,2	8,0%	0,0%

Merknader:

Avvik: Nei

Produksjonsprøve
 Ferdigvareprøve
 Annet

Sikt	Rest i gr.	Rest %	Gj. G %	Max	Min
0,0	726,0	100,0	0,0	100	100
0,063	711,0	97,9	2,1	100	96
0,125	685,0	94,4	5,6	97	91
0,25	625,0	86,1	13,9	89	80
0,5	505,0	69,6	30,4	73	63
1,0	356,0	49,0	51,0	53	41
2,0	221,0	30,4	69,6	33	16
4,0	104,0	14,3	85,7	16	4
8,0	16,0	2,2	97,8	8	1
11,2	0,0	0,0	100,0	2	0

--	--	--	--	--	--

FM-Verdier: 2,99 3,23 2,51

Tørrsiktet Våtsiktet

