



Prøvenr.: 18503 Dato: 23.01.2017

Materiale: Grovt tilslag 16/22 mm *

Uttakssted: Prøvetaker belte

Prøvested: Lab

Kunde: Produksjon

Lev. sted: Til lager

Fraktet med:

Laborant: Lene

Referanse:

Antall tonn: Prøvevekt: 3670

Densitet: Vanninnh.: 1,26%

Dmax: 22,4 Finstoff:

Humus:

	Sikt	Grense	Prøve
Underkorn	16,0	14,0%	11,9%
Overkorn	22,4	14,0%	10,4%

Merknader:

Avvik: Nei

Produksjonsprøve Ferdigvareprøve Annet

Sikt	Rest i gr.	Rest %	Gj. G %	Max	Min
0,0	3 670,0	100,0	0,0	100	100
0,063	3 667,0	99,9	0,1	100	98
0,125	3 665,0	99,9	0,1	100	98
0,25	3 663,0	99,8	0,2	100	98
0,5	3 660,0	99,7	0,3	100	98
1,0	3 658,0	99,7	0,3	100	98
2,0	3 656,0	99,6	0,4	100	97
4,0	3 652,0	99,5	0,5	100	96
8,0	3 647,0	99,4	0,6	100	95
16,0	3 232,0	88,1	11,9	100	86
22,4	382,0	10,4	89,6	18	4
32,0	0,0	0,0	100,0	2	0

FM-Verdier: 7,46 7,70 7,21

Tørrsiktet Våtsiktet

