



Prøvenr.: 18502 Dato: 23.01.2017

Materiale: Grovt tilslag 8/16 mm *

Uttakssted: Prøvetaker belte

Prøvested: Lab

Kunde: Produksjon

Lev. sted: Til lager

Fraktet med:

Laborant: Lene

Referanse:

Antall tonn: Prøvevekt: 2575

Densitet: Vanninnh.: 1,72%

Dmax: 16,0 Finstoff:

Humus:

	Sikt	Grense	Prøve
Underkorn	8,0	14,0%	3,1%
Overkorn	16,0	12,0%	11,6%

Merknader:

Avvik: Nei

Produksjonsprøve Ferdigvareprøve Annet

Sikt	Rest i gr.	Rest %	Gj. G %	Max	Min
0,0	2 575,0	100,0	0,0	100	100
0,063	2 574,0	100,0	0,0	100	98
0,125	2 573,0	99,9	0,1	100	98
0,25	2 572,0	99,9	0,1	100	98
0,5	2 571,0	99,8	0,2	100	98
1,0	2 570,0	99,8	0,2	100	97
2,0	2 569,0	99,8	0,2	100	96
4,0	2 568,0	99,7	0,3	100	95
8,0	2 495,0	96,9	3,1	99	85
16,0	299,0	11,6	88,4	12	0
22,4	0,0	0,0	100,0	2	0

FM-Verdier: 6,57 6,63 6,18

Tørrsiktet Våtsiktet

