



Prøvenr.: 18501 Dato: 23.01.2017

Materiale: Grovt tilslag 4/8 mm *

Uttakssted: Prøvetaker belte

Prøvested: Lab

Kunde: Produksjon

Lev. sted: Til lager

Fraktet med:

Laborant: Lene

Referanse:

Antall tonn: Prøvevekt: 781

Densitet: Vanninnh.: 4,99%

Dmax: 8,0 Finstoff:

Humus:

	Sikt	Grense	Prøve
Underkorn	4,0	22,0%	10,5%
Overkorn	8,0	19,0%	18,7%

Merknader:

Avvik: Nei

Sikt	Rest i gr.	Rest %	Gj. G %	Max	Min
0,0	781,0	100,0	0,0	100	100
0,063	781,0	100,0	0,0	100	98
0,125	780,0	99,9	0,1	100	98
0,25	780,0	99,9	0,1	100	98
0,5	779,0	99,7	0,3	100	97
1,0	770,0	98,6	1,4	100	96
2,0	769,0	98,5	1,5	100	95
4,0	699,0	89,5	10,5	100	80
8,0	146,0	18,7	81,3	19	5
11,2	3,0	0,4	99,6	2	0

FM-Verdier: 5,55 5,71 5,20

Produksjonsprøve Ferdigvareprøve Annet

Tørrsiktet Våtsiktet

