



Prøvenr.: 23949 Dato: 26.02.2024

Materiale: Sand 0/8 mm Naturlig gradert*

Uttakssted: Prøvetaker belte

Prøvested: Lab

Kunde: Produksjon

Lev. sted: Til lager

Fraktet med:

Laborant: Gro

Referanse:

Antall tonn: Prøvevekt: 796

Densitet: Vanninnh.: 12,81%

Dmax: 8,0 Finstoff:

Humus:

| | Sikt | Grense | Prøve |
|-----------|------|--------|-------|
| Underkorn | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Overkorn | 11,2 | 8,0% | 0,3% |

Merknader:

Avvik: Nei, Silo 6

| Sikt | Rest i gr. | Rest % | Gj. G % | Max | Min |
|-------|------------|--------|---------|-----|-----|
| 0,0 | 796,0 | 100,0 | 0,0 | 100 | 100 |
| 0,063 | 785,0 | 98,6 | 1,4 | 100 | 96 |
| 0,125 | 756,0 | 95,0 | 5,0 | 97 | 91 |
| 0,25 | 678,0 | 85,2 | 14,8 | 89 | 80 |
| 0,5 | 524,0 | 65,8 | 34,2 | 73 | 63 |
| 1,0 | 381,0 | 47,9 | 52,1 | 53 | 41 |
| 2,0 | 231,0 | 29,0 | 71,0 | 33 | 16 |
| 4,0 | 94,0 | 11,8 | 88,2 | 16 | 4 |
| 8,0 | 25,0 | 3,1 | 96,9 | 8 | 1 |
| 11,2 | 2,0 | 0,3 | 99,7 | 2 | 0 |

FM-Verdier: 2,91 3,23 2,51

Produksjonsprøve Ferdigvareprøve Annet

Tørrsiktet Våtsiktet

