



Prøvenr.: 23929 **Dato:** 19.02.2024
Materiale: Grovt tilslag 4/8 mm *
Uttakssted: Prøvetaker belte
Prøvested: Lab
Kunde: Produksjon
Lev. sted: Til lager
Fraktet med:
Laborant: Gro
Referanse:
Antall tonn: **Prøvevekt:** 850
Densitet: **Vanninnh.:** 5,03%
Dmax: 8,0 **Finstoff:**
Humus:

	Sikt	Grense	Prøve
Underkorn	4,0	20,0%	13,9%
Overkorn	8,0	19,0%	14,8%

Merknader:

Avvik Nei

Produksjonsprøve
 Ferdigvareprøve
 Annet

Sikt	Rest i gr.	Rest %	Gj. G %	Max	Min
0,0	850,0	100,0	0,0	100	100
0,063	850,0	100,0	0,0	100	98
0,125	850,0	100,0	0,0	100	98
0,25	849,0	99,9	0,1	100	98
0,5	849,0	99,9	0,1	100	97
1,0	848,0	99,8	0,2	100	96
2,0	837,0	98,5	1,5	100	95
4,0	732,0	86,1	13,9	100	80
8,0	126,0	14,8	85,2	19	5
11,2	2,0	0,2	99,8	2	0

FM-Verdier:	5,49	5,71	5,20
--------------------	------	------	------

Tørrsiktet
 Våtsiktet

