



Prøvenr.: 23931 Dato: 19.02.2024

Materiale: Grovt tilslag 16/22 mm \*

Uttakssted: Prøvetaker belte

Prøvested: Lab

Kunde: Produksjon

Lev. sted: Til lager

Fraktet med:

Laborant: Gro

Referanse:

Antall tonn: Prøvevekt: 3800

Densitet: Vanninnh.: 1,27%

Dmax: 22,4 Finstoff:

Humus:

	Sikt	Grense	Prøve
Underkorn	16,0	14,0%	7,1%
Overkorn	22,4	14,0%	16,2%

**Merknader:**

Avvik: Nei

Produksjonsprøve  Ferdigvareprøve  Annet

Sikt	Rest i gr.	Rest %	Gj. G %	Max	Min
0,0	3 800,0	100,0	0,0	100	100
0,063	3 799,0	100,0	0,0	100	98
0,125	3 799,0	100,0	0,0	100	98
0,25	3 797,0	99,9	0,1	100	98
0,5	3 795,0	99,9	0,1	100	98
1,0	3 794,0	99,8	0,2	100	98
2,0	3 792,0	99,8	0,2	100	97
4,0	3 790,0	99,7	0,3	100	96
8,0	3 787,0	99,7	0,3	100	95
16,0	3 531,0	92,9	7,1	100	86
22,4	615,0	16,2	83,8	18	4
32,0	0,0	0,0	100,0	2	0

--	--	--	--	--	--

FM-Verdier: 7,58 7,70 7,21

Tørrsiktet  Våtsiktet

