

Beskrivelse

Forsand Baderomstøp er en sementbasert tørrbetong som benyttes både inne og ute. Forsand Baderomstøp kan legges ut i lagtykkelser mellom 4 og 8 cm.

Bruksområder

Forsand Baderomstøp kan brukes på underlag av betong, tre, isolasjon og på våtroms plater, enten som flytende gulv på plastfolie eller forankret til underlaget. Forsand Baderomstøp støpt på ikke bærende underlag som isolasjon, skal armeres som vanlig påstøp. Støpen legges ut i min. 4 cm tykkelse. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C

Forarbeid-Underlag

På puss og betong kan Forsand Baderomstøp legges ut som påstøp, mellom 4 og 6 cm, og skal ha fast forankring til underlaget. Forankres med en gysing(slemming) av underlaget, bestående av Forsand Betongmørtel B20 blandet med latex og vann i forholdet 1:1 til en velling. Påstøp gjøres vått i vått i gysingen.

Utblanding

Utblanding foretas med tvangsblender, eller med kraftig drill. Bruk 2,5 liter vann til 25 kilo Forsand Baderomstøp. Bland støpen til en jevn jordfuktig konsistens.

Bruksmåte

Forsand Baderomstøp støpes ut som vanlig gulvstøp og rettes av ved hjelp av lirer og pussebrett. Komprimer massen godt. Glattes med stål Brett/ pusseskje. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid

Beskytt nystøpt gulv mot rask uttørring med plastfolie. Dører og vinduer lukkes for å hindre gjennomtrekk. Varmekabler må være avslått.

Forsand Baderomstøp kan tas i bruk eller flislegges etter 2 døgn og kan påføres membran etter 36 timer. Ved bruk av Banemembran må gulvet fukt-måles før montering.

Forbruk

25 kilo Forsand Baderomstøp utgjør 12,5 liter ferdig masse.

Lagring

Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 18 måneder fra produksjonsdato.

Pakning

25 kilo sekk. 48 stk. pr pall. Kan leveres i 1000 kg Big Bag

Vernetiltak

Baderomstøp inneholder sement som er klassifisert som irriterende p.g.a. kalsiuminnholdet. Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk egnede verneklær og vernebriller. Får man stoffet i øyene, skyll straks med store mengder rent vann, og kontakt deretter lege.

Tekniske data.

Vanntilsetning	-2,5l/25kg
Forbruk	-25kg/12,5 liter
Største kornstørrelse	- 3,0mm
Trykkfasthet 28 døgn	->15 MPa