FIBERPUSS

Revisjonsdato: 25.06.2026

Produktbeskrivelse

Fiberpuss er en fiberforsterket sementbasert pussmørtel for pussing av mur- og betongflater. Produktet gir god vedheft og redusert rissrisiko gjennom fiberarmering.

Bruksområde

Produktet benyttes til:

- Pussarbeider på mineralske flater.
- Underlag for videre overflatebehandling

Egnet for inn- og utvendig bruk. Produktet skal benyttes i henhold til gjeldende prosjektering og anbefalte utførelsesmetoder. Produktbeskrivelsen skal følges.

Egenskaper

- Fiberforsterket
- God vedheft
- Hydrofobert
- God bearbeidelighet

Klassifisering

Produktet er klassifisert som pussmørtel iht. NS-EN 998-1.

Parameter	Verdi
Kornstørrelse	0–0,5 mm
Trykkfasthet 28 døgn	ca. 3–7,5 MPa
Fasthetsklasse	CS III

Sammensetning

Portlandsement, gradert sand, fiber og tilsetningsstoffer.

Tekniske data

Parameter	Verdi
Vanntilsetning	19,2–23,2 L / 100 kg
Forbruk	ca. 1,8 kg/mm/m²
Sjikttykkelse	5–15 mm pr. sjikt
Minimum påføringstemperatur	+5 °C
Lagring	Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 18 måneder.

Blanding

Produktet tilsettes kun vann.
Blandes i ca. 3 minutter til homogen masse.
La mørtelen hvile i ca. 5 minutter og rør deretter opp massen på nytt før bruk.
Vannet skal være av drikkevannskvalitet eller bedre og tilfredsstille kravene i NS-EN 1008.

Utførelse

Underlaget skal være fast, rent og fritt for støv, fett og løse partikler.
Sugende underlag forvannes ved behov.
For å oppnå regnslagstett vegg skal pussen påføres i minimum to sjikt med en samlet tykkelse på minst 8 mm.
Glassfiberarmering og pusslister kan benyttes ved behov.
Nytt sjikt påføres når underlaget har oppnådd tilstrekkelig fasthet.
Fersk puss beskyttes mot rask uttørking, nedbør og frost.
Produktet skal ikke sluttbehandles med produkter som krever sterkt sugende underlag.

Vernetiltak

Produktet inneholder sement som kan virke irriterende på hud og øyne.
Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk vernehansker og vernebriller.