

Finkalk

er tørrmørtel hvor hydratkalk er eneste bindemiddel

Bruksområde

På underlag av tegl, lettbetong, grovpusset flater. Eldre bygninger som tidligere er murt/pusset med svak kalkbaserte mørtler, hvor det er ønskelig med finkornet overflate.

Består av

Tørrmørtel sammensatt av tørrlesket hydratkalk og velgradert tørket spesialsand (0-0,5 mm).

Egenskaper

God bearbeidelig. Hefter godt i underlaget. Permeabilitet: Klasse 3 - meget åpen.

Blanding

Ca. 6-6,2 liter pr. 25 kg sekk. Små mengder kan blandes for hånd, noe større mengder med kraftig drill. Tvangs- eller vanlig mørtelblander benyttes til større arbeider. Konsistensen justeres etter pussarbeidenes art. Ved benyttelse av vanlig mørtel- eller tvangsblender - hell først en del av vannet i blanderen og bland til en homogen masse.

Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere (dess større vannmengde, dess svakere mørtel).

Forarbeide ved pussarbeider

I grove trekk vil forarbeidet foregå som følgende: Veggflater rengjøres for løse partikler med kost, eventuelt med forsiktig bruk av trykkluft. Et sugende underlag skal forvannes. Ujevnt underlag bør utjevnes og repareres på forhånd, slik at tykkelsen på finpussen blir mest mulig lik på hele overflaten. Finkalken trekkes på med stålbrett i ett jevnt og tett lag ca 2-4mm La massen stå i ro til den har satt seg, og bearbeid den med pussebrett til en jevn overflate. Overflaten sluttbehandles med filsebrett/ svamp

Utførelse ved rehabilitering

Vil blir beskrevet i en egen tilstandsrapport.

Temperatur

Fersk mørtel må ikke utsettes for temperaturer under + 5°C. Den bør heller ikke utsettes for temperatur lavere enn 2°C før den har bundet av.

Etterbehandling

Må ikke utsettes for uttørking de første døgnene etter påføring da dette vil svekke pussen. Ved sterk varme bør pussen holdes fuktig de første dagene.

Emballasje leveres i 40 kg sekker, 35 sekker pr. palle (1400 kg).

Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 18 måneder fra produksjonsdato.

Materialforbruk

En 40 kg sekk gir ca. 20 liter ferdig masse.

Vernetiltak

Finkalk inneholder tørrlesket hydratkalk som er klassifisert som etsende. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk egnede verneklær og vernebriller/ ansiktsskjerm.

Får man stoffet i øynene, skylt straks med store mengder vann og kontakt lege.
