

Finpuss

Sementbasert tørrmørtel spesielt utviklet for filtsearbeider hvor det settes krav til fin overflate.

Bruksområde

Er beregnet på underlag av puss/ betong som skal klargjøres for maling/ tapetsering. Egner seg også til trekningsarbeider.

Består av

Tørrmørtel sammensatt av portlandsement, velgradert og tørket spesialsand (0-0,5mm) samt tilsetningsstoffer som gir god bearbeideligheit .

Blanding

Små mengder kan blandes for hånd, noe større mengder med kraftig drill og visp. 4,5 liter vann pr. sekk à 25 kg gir en smidig/lett bearbeidelig konsistens. Konsistensen justeres etter arbeidets art. Hell først en del av vannet i blanderen og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere.

Utførelse

Underlaget som kan være f.eks. betong, eller puss på tegl -lettkliker-lettbetong eller betongblokker. Sugende underlag forvannes, men fritt vann må ikke forekomme ved påføring av finpuss.

Filtsing

Påføres med stålbrett eller murerkje. Pussen jevnes ut med stålsparkel eller stålbrett og filtses til slutt med filtsebrett. Ujevnheter/ svanker sparkles med finpuss eller limemørtel alt etter tykkelse på sjiktet.

Temperatur

Fersk mørtel bør ikke utsettes for temperaturer under + 5°C. Den bør heller ikke utsettes for temperatur lavere enn 2°C før den har oppnådd nødvendig fasthet.

Etterbehandling

Må ikke utsettes for uttørking de første døgnene etter påføring da dette vil svekkepussen. Ved sterk varme bør slemmingen holdes fuktig de første dagene.

Emballasje

FINPUSS leveres i 25 kg sekker, 48 sekker pr. palle (1200 kg). Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 18 måneder fra produksjonsdato.

Materialforbruk

25 kg gir 13 liter ferdig mørtel. Til filtsing 2 kg pr mm tykkelse.

Vernetiltak

Finpuss inneholder sement som er klassifisert som irriterende pga. kalsiumoksid-innholdet. Unngå kontakt med huden og øynene.

Bruk egnede verneklær og vernebriller/ ansiktsskjerm. Får man stoffet i øynene, skylt straks med store mengder vann og kontakt lege.