

Fintrekk

Brukes på underlag av betong, tegl, lettklinker og grovstokkete flater både ute og inne. Mørtel har god bearbeidelighet og hefter godt til underlaget.

Bruksområde

På underlag av betong, tegl, lettklinker og grovstokkete flater, både inn- og utvendig (kun over terreng).

Består av

Tørrmørtel sammensatt av sement tørrlesket hydratkalk og velgradert tørket spesialsand (0-0,5 mm).

Egenskaper

God bearbeidelighet. Hefter godt i underlaget. Permeabilitet klasse 3 - meget åpen.

Blanding

Små mengder kan blandes for hånd, noe større mengder med kraftig drill. Hell først ca. 80 % av vannet i blandekar og bland til klumpfri, homogen masse. Tilsett resten av vannet under blanding.

Temperatur

Fersk mørtel må ikke utsettes for temperaturer under +5°C. Bør ikke utsettes for temperatur lavere enn 2°C før den har bundet av.

Etterbehandling

Må ikke utsettes for uttørking de første døgnene etter påføring da dette vil svekke pussen. Ved sterk varme bør pussen holdes fuktig de første dagene.

Emballasje

Leveres i 25 kg sekker, 48 sekker pr. palle (1200 kg). Leveres og i Big Bag 500/1000 kg.

Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 18 måneder fra produksjonsdato.

Materialforbruk

25 kg = 13 liter mørtel. Til filtsing 1,8 kg pr. mm tykkelse.

Vernetiltak

Fintrekk inneholder tørrlesket hydratkalk som er klassifisert som etsende. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk egnede verneklær og vernebriller/ ansiktsskjerm. Får man stoffet i øynene, skyl straks med store mengder vann og kontakt lege.

Tekniske data.

Vanntilsetning	- ca. 7 l /25kg
Forbruk	-25kg/13 liter
Største kornstørrelse	- 0,5 mm