

POLYMERFORSTERKET FUGESAND**Beskrivelse**

Ugresshemmende-stopper maur og krypdyr-miljøtilpasset-enkelt og bruke-mindre vedlikehold.

Består av

Natursand av gneis, feltspat og kvarts, samt polymerere og andre tilsetninger.

Bruksområder

Til fuging av belegningsstein av betong, tegl og naturstein i private og offentlige miljøer med lett trafikk ute- og innendørs.

NB! Tung trafikk, maskinell feiing og høytrykkvask anbefales ikke.

Polymer og sand har tendens til å separere ved lagring og transport. For å motvirke separasjon bør sekken vendes noen ganger før den tømmes.

Bruksmåte

Belegningsoverflaten må være tørr, støvfri og klar til fuging.

Fordel fugemassen og fei den utover belegningssteinen i begge retninger til fugene er fylt opp.

La det gjenstå litt overskudd på overflaten og komprimer fugene med platevibrator.

Etterfyll fugene nøye og rengjør overflaten grundig.

Dusj forsiktig med vannslange eller dusjeflaske til fugemassen er gjennomfuktet uten at sanden flyter utover belegningssteinen.

Ved tilgrising av våt sand kan dette fjernes med en myk kost eller lett spyling, eventuelle rester kan fjernes med varmt vann.

Tørketid

Herdetid er fra 1-3 døgn avhengig av temperatur og luftfuktighet. Anbefalt temperatur +10-25 grader. Lavere temperatur forlenger herdetid. Fugene må tørke ut før at herdeprosessen skal bli fullstendig. Ved langvarig regnvær må området tildekkes mot nedbør. Fuging må ikke utføres ved temperaturer under +5 grader.

Lagring

Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 18 måneder fra produksjonsdato.

Pakning

25 kilo sekk. 48 stk. pr pall. Kan leveres i 1000 kg Big Bag.