

Hurtigstøp

Hurtigherdene, krympefri gulvstøp. Spesielt utviklet med tanke på våtrom. Brukes der det er behov for rask fremdrift ved membran og flise legging eller gulvbelegg.

Bruksområde

Forsand Hurtigstøp benyttes på underlag av betong, puss, tre, isolasjon m.m. Enten som flytende gulv på plastfolie eller fast forankret til underlaget. Forsand Hurtigstøp lagt på isolasjon eller ikke bærende underlag, skal armeres som vanlig påstøp. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og + 18°C, laveste temperatur + 6°C.

Egenskaper

Forsand Hurtigstøp er en sementbasert, plastforsterket, hurtigherdende tørr betong som benyttes både ute og inne. Forsand Hurtigstøp kan legges ut i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm og benyttes der etterfølgende arbeider skal utføres fortløpende.

Forarbeid – underlag

På puss og betong kan Forsand Hurtigstøp legges ut som tynn påstøp, mellom 2 og 3,5 cm, og skal ha fast kontakt til underlaget. Dette sikres med en gysing, (slemming) av underlaget bestående av Forsand Hurtigstøp blandet med LaTeX og vann i forhold 1:1. På støp foretas vått i vått i gysingen.

Blanding

Utblending foretas med tvangsblender, mindre mengder med kraftig elektrisk blandedrill. Benytt 1,7 – 2 liter vann til 25 kg Forsand Hurtigstøp. Bland grundig til jordfuktig konsistens. I den kalde årstiden bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk.

Utførelse

Forsand Hurtigstøp legges ut som vanlig på støp ved hjelp av lurer og brett og kan bearbeides i ca. 1 time. Sørg for å komprimere massen godt. Filtsing/glatting kan skje så snart massen har satt seg. Redskap rengjøres i vann.

Tørketid

Beskytt utlagt masse mot for rask uttørking, for eksempel med plastfolie. Dører og vinduer holdes igjen, og unngå gjennomtrekk. Varmekabler må være avslått, det skal ikke tilføres ekstra varm og det skal ikke etter vannes. Utlagt Hurtigstøp kan tas i bruk eller fliselegges etter 2-3 timer. Skal overflaten på strykes membran må massen tørke i minimum 12 timer.

Emballasje

Hurtigstøp leveres i 25 kg sekker, 48 sekker pr pall.

Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 18 måneder fra produksjonsdato.

Materialforbruk

25 kg pulver gir ca. 12 liter ferdig masse

Vernetiltak

Unngå innånding ved blanding, benytt egnet maske. Beskytt hender og øyne med hansker og støvbriller. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon på arbeidstedet. Hvis produktet kommer i kontakt med øynene, skyl straks grundig med rent vann, og kontakt deretter lege.