Hurtigstøp

Produktbeskrivelse

Hurtigherdene, krympefri, jordfuktig gulvstøp. Spesielt utviklet med tanke på våtrom. Brukes der det er behov for rask fremdrift ved membran og flise legging eller gulvbelegg

Bruksområde

Produktet benyttes til:

- Gulvstøp i våtrom
- Oppbygging av fall mot sluk
- Mindre støpearbeider innendørs

Produktet skal benyttes i henhold til gjeldende prosjektering og anbefalte utførelsesmetoder. Produktbeskrivelsen skal følges.

Egenskaper

- God bearbeidelighet
- Stabil fasthetsutvikling
- Egnet for våtromsstøp

Klassifisering

Klassifisering i henhold til Kontrollrådets rundskriv for sertifisering av tørrbetonger, basert på NS-EN 206.

Parameter	Verdi
Fasthetsklasse	B20
Maks kornstørrelse (Dmax)	3 mm

Sammensetning

Portlandsement, graderte tilslag og tilsetningsstoffer.

Tekniske data

Parameter	Verdi
Vanntilsetning	ca. 6,5 L / 100 kg
Forbruk	ca. 2,0 kg/mm/m²
Anbefalt sjikttykkelse	20–80 mm
Blandetid	ca. 3 minutter
Minimum påføringstemperatur	+5 °C
Lagring	Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 18 måneder.

Blanding

Produktet tilsettes kun vann og blandes til homogen masse.
Vannet skal være av drikkevannskvalitet eller bedre og tilfredsstille kravene i NS-EN 1008.

Utførelse

Sugende underlag forvannes ved behov.
Fersk betong beskyttes mot rask uttørking, nedbør og frost.

Vernetiltak

Produktet inneholder sement som kan virke irriterende på hud og øyne.
Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk vernehansker og vernebriller.