Produktbeskrivelse

KC 50/50 er en kalksementbasert tørrmørtel for puss- og murarbeider. Produktet gir en diffusjonsåpen og bearbeidelig mørtel som egner seg til pussing og muring av murverk.

Bruksområde

Produktet benyttes til:

- Pussarbeider på murverk
- Pussarbeider på betong
- Reparasjon av puss og murflater

Egnet for inn- og utvendig bruk.
Produktet skal benyttes i henhold til gjeldende prosjektering og anbefalte utførelsesmetoder. Produktbeskrivelsen skal følges.

Egenskaper

- Diffusjonsåpen mørtel
- God bearbeidelighet
- God vedheft til mineralske underlag
- Egnet til pussarbeider

Klassifisering

Produktet er klassifisert som pussmørtel iht. NS-EN 998-1.

Parameter	Verdi
Fasthetsklasse	CS II
Kornstørrelse (Dmax)	3 mm

Sammensetning

Hydratkalk, portlandsement, gradert sand og tilsetningsstoffer.

Tekniske data

Parameter	Verdi
Vanntilsetning	ca. 16 L / 100 kg
Forbruk	ca. 1,8 kg/mm/m²
Anbefalt sjikttykkelse	8–15 mm pr. sjikt
Blandetid	ca. 3 minutter
Minimum påføringstemperatur	+5 °C
Lagring	Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 18 måneder.

Blanding

Produktet tilsettes kun vann og blandes til homogen masse.
Vannet skal være av drikkevannskvalitet eller bedre og tilfredsstille kravene i NS-EN 1008.

Utførelse

Sugende underlag forvannes ved behov.
Fersk mørtel beskyttes mot rask uttørking, nedbør og frost.

Vernetiltak

Produktet inneholder sement og kalk som kan virke irriterende på hud og øyne.
Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk vernehansker og vernebriller.