# LIMEMØRTEL

Revisjonsdato: 25.06.2026

## Produktbeskrivelse

Sementbasert limemørtel for muring, fuging og reparasjon av mineralske materialer. Produktet gir god vedheft og bearbeidelighet ved montering av skifer, stein og betongblokker.

## Bruksområde

Produktet benyttes til:

- Naturstein
- Betongprodukter

Typisk lagtykkelse: ca. 3–20 mm. Ved sjikttykkelser over 20 mm kan produktet blandes med Tørrbetong B30 i forhold 50/50. Produktet kan også benyttes som heftbro. Produktet skal benyttes i henhold til gjeldende prosjektering og anbefalte utførelsesmetoder. Produktbeskrivelsen skal følges.

## Egenskaper

- God vedheft til mineralske underlag
- God bearbeidelighet
- Stabil fasthetsutvikling
- Egnet for liming og flikk

## Klassifisering

| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Kornstørrelse | 0–1,2 mm |
| Bruksområde | Liming, fuging og flikk |

## Sammensetning

Portlandsement, gradert sand og tilsetningsstoffer.

## Tekniske data

| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Vanntilsetning | 16–18 L / 100 kg |
| Forbruk | ca. 1,8 kg/mm/m² |
| Lagtykkelse | 3–20 mm |
| Blandetid | ca. 3 minutter |
| Minimum påføringstemperatur | +5 °C |
| Lagring | Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 18 måneder. |

## Blanding

Produktet tilsettes kun vann.
Blandes i ca. 3 minutter til homogen masse. La mørtelen hvile i ca. 5 minutter og rør deretter opp massen på nytt før bruk.
Vannet skal være av drikkevannskvalitet eller bedre og tilfredsstille kravene i NS-EN 1008.

## Utførelse

Underlaget skal være fast, rent og fritt for støv, fett og løse partikler.
Sugende underlag forvannes ved behov.
Mørtelen påføres med murskje eller tannsparkel og materialene presses på plass.
Fersk mørtel beskyttes mot rask uttørking, nedbør og frost.

## Vernetiltak

Produktet inneholder sement som kan virke irriterende på hud og øyne.
Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk vernehansker og vernebriller.

Forsand Sandkompani AS
Fossanvegen 402
4110 Forsand

51 70 06 70
post@sandkompaniet.no

www.sandkompaniet.no
Org.nr. 917 589 917