

**Murmørtel M10**

er en allround tørrmørtel for de fleste mur og puss arbeider hvor det settes krav til høy trykkfasthet.

**Bruksområde**

Muring og pussing av utvendig og innvendig murverk av teglstein, lettklinkerblokk, betongstein, o.l. Dette er også mørtelen som er spesielt beregnet på bærende murverk.

**Består av**

Tørrmørtel sammensatt av portlandsement, velgradert tørket spesialsand (0-3 mm) og hjelpe-stoffer.

**Egenskaper**

God bearbeidelighet, smidig og murervennlig.

**Blanding**

Små mengder kan blandes for hånd, noe større mengder med kraftig drill. Tvangs- eller vanlig mørtelblander benyttes til større arbeider. Konsistensen justeres etter mur- og pussarbeidernes art. Ved benyttelse av vanlig mørtel- eller tvangsblender - hell først en del av vannet i blanderen og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere (dess større vannmengde, dess svakere mørtel). Vannmengde pr. 25 kg sekk ca. 3 -3,1ltr.

**Mure / forbruk**

Et sugende underlag skal forvannes. **Murmørtel M10** plasseres med pussbrett, murerskje. Mørtel egnet til de fleste mur- og pussarbeider, samt mindre reparasjonsarbeider på vegg. Forbruk 1,8 tørrmørtel gir ca. 1 ltr. ferdig masse. 25 kg sekk gir ca. 13 liter ferdig masse. Ved muring av lettklinkerblokk (Leca) u/stuss-fuger forbrukes ca. 18 kg mørtel pr. m<sup>2</sup>.

Ved muring av tegl, normalformat, ca. 65-70 kg pr. m<sup>2</sup>. Muring av Leca pipe ca. 10 kg pr. meter.

**Pusse / forbruk**

Godt egnet for de fleste pussarbeider på vegg. Forbruk 1,8 kg tørrmørtel gir 1 liter ferdig masse. Ved 10 mm pusstykkelse forbrukes ca. 18 kg pr. m<sup>2</sup>.

Pussen bygges i ca. 8-15 mm tykkelse i en operasjon. Tykkere lag legges i flere omganger

**Temperatur**

Fersk mørtel må ikke utsettes for temperaturer under +5°C. Og bør ikke utsettes for temperatur lavere enn 2°C før den har oppnådd en trykkfasthet på minst 5 MPa.

**Etterbehandling**

Må ikke utsettes for uttørking de første døgnene etter påføring da dette vil svekke pussen. Ved sterk varme bør pussen holdes fuktig de første dagene.

**Emballasje**

**Murmørtel M10** leveres i 25 kg sekker, pr. palle (1200 kg) og i Big Bag 500/1000 kg.

Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 18 måneder fra produksjonsdato.

**Vernetiltak**

Inneholder sement som er klassifisert som irriterende pga. kalsiumoksid-innholdet. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk egnede verneklær og vernebriller/ ansiktsskjerm.

Får man stoffet i øynene, skylt straks med store mengder vann og kontakt lege.