

Muring og pussing**Murmørtel Fin M5**

Er en finkornet mørtel beregnet til mur og puss arbeider.

Bruksområde

Til muring og pussing av utvendig og innvendig murverk i tegl, poroton, lettklinker, gassbetong og lignende. Er velegnet til rep og flikkearbeider på pussede fasader både inne og ute.

Består av

Tørrmørtel sammensatt av portlandsement, velgradert tørket sand, (0-1,2mm) og tilsetninger.

Egenskaper

God bearbeidelighet, smidig og murervennlig. Frostbestandig.

Blanding

Mørtelen blandes med kraftig drill, tvangsblander eller vanlig mørtelblander. Hell først ca. 80 % av vannet i blanderen og bland til en klumpfri, homogen masse. Tilsett resten av vannet underblandingen. Blandetid ca. 5-10 min. Vannforbruk 3-3,5 liter/25 kg.

Forbruk og utførelse

Forbruk 25 kg tørrmørtel = 12,5 liter ferdig mørtel. Til muring av lettklinker medgår det ca. 18 kg mørtel pr. m². Ved muring av tegl, normalformat ca. 70- 75 kg pr. m². Forbruk til pussing ca. 18 kg/m² ved 10 mm tykkelse.

Temperatur

Fersk mørtel må ikke utsettes for temperaturer under + 5°C. og bør ikke utsettes for temperaturer under +2°C i herdefasen (ca. 7 døgn).

Etterbehandling Pussen må ettervannes. Ved sterk varme bør pussen holdes fuktig de første dagene.

Emballasje

Murmørtel FIN M5 leveres i 25 kg sekker, 48 stk pr pall og i Big Bag, 500/1000 kg. Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 18 måneder fra produksjonsdato.

Vernetiltak

Inneholder sement som er klassifisert som irriterende p.g.a. kalsiumoksid-innholdet. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk egnede verneklær og vernebriller/ ansiktsskjerm.

Får man stoffet i øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege.

Tekniske data.

Vanntilsetning	-3-3,1 l/25kg
Forbruk	-25kg/13 liter
Største kornstørrelse	- 1,2 mm
Trykkfasthet 28 døgn	-> 5 MPa