

PRODUKTDATABLAD: **MURMØRTEL SUPER M5** Mai 2021
M/FARGE

Murmørtel Super M5 m/farge
er en spesialmørtel for sugende teglstein (pasteltegl).

Bruksområde

Dette er en spesialutviklet mørtel beregnet på sterkt sugende stein (holder kravet til mørtel på tegl med minuttugs opp til 4kg/m² min.). Mørtelen er også velegnet til pussing.

Består av

Tørrmørtel sammensatt av portlandsement, velgradert tørket spesialsand (0-3 mm) og hjelpe-stoffer.

Egenskaper

God bearbeidelighet, smidig og murervennlig.

Blanding

Bruk kraftig drill, tvangs- eller vanlig mørtelblander. Hell først ca. 80 % av vannet i blanderen og bland til en klumpfri homogen masse. Tilsett resten av vannet under blanding. Blandetid ca. 5-10 min.

Forbruk

25 kg tørrmørtel gir ca. 13 liter ferdig masse.
Forbruk til muring av tegl (Norsk format 56 stein m²), ca. 70-75 kg/m².

Temperatur

Fersk mørtel må ikke utsettes for temperaturer under + 5°C.
Den bør heller ikke utsettes for temperatur lavere enn 2°C før den har oppnådd en trykkfasthet på minst 5 MPa.

Etterbehandling

Må ikke utsettes for uttørking de første døgnene etter påføring da dette vil svekke pussen.
Ved sterk varme bør pussen holdes fuktig de første dagene.

Emballasje

Supermørtel leveres i 25 kg sekker, pr. palle (1200 kg). Leveres også i Big Bag 500 og 1000 kg.
Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 18 måneder fra produksjonsdato.

Vernetiltak

Supermørtel inneholder sement som er klassifisert som irriterende. Unngå kontakt med huden og øynene.
Bruk egnede verneklær og vernebriller/ ansiktsskjerm.
Får man stoffet i øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege.

Tekniske data.

Vanntilsetning	-3-3,25l/25kg
Forbruk	-25kg/13 liter
Største kornstørrelse	- 3,0 mm
Trykkfasthet 28 døgn	->5 MPa