

Bruksområder

Puss på tegl, lettklinker, betong blokker og til murarbeider.

Består av

Portlandsement, hydratkalk, velgradert tørket sand (0-3mm), og hjelpestoffer.

Egenskaper

Lettblandet, smidig, svært god heftfasthet, -en svært god pussmørtel «Murerens favoritt»

Blanding

Mørtelen blandes med kraftig drill, tvangsblender eller frittvalsblender. Mindre mengder kan røres for hånd. 3,2-3,5 liter vann pr 25 kg sekk, gir en lett bearbeidelig konsistens. Hell mesteparten av tilmålt vann i blender/ blandekar, og bland til mørtelen er homogen, og tilsett deretter resten av vannet. Konsistensen justeres etter arbeidets art.

Forbruk:

25 kg tørrstoff utgjør ca 12,5 liter ferdig mørtel

Pussarbeider rehabilitering:

Løs puss, og felter som inneholder ”bom” fjernes. Veggflaten rengjøres for løse partikler med kost, trykkluft og lignende. Sugende underlag må forvannes, men fritt vann må ikke forekomme. Ujevnt underlag bør rettes av i forkant, slik at pusslaget får samme tykkelse. Pussflater bør skjermes for sol, regn og frost. Veggflaten skal alltid ettervannes for å unngå svinriss.

Forbruk til puss ca. 18 kg/m² i 10mm tykkelse.

Pussarbeider:

Forsand Pussmørtel brukes på underlag av tegl, lettklinker, betongblokker og lignende.

Blank mur må alltid grunnes/ sprites 1- 3 dager før hovedpuss påføres. Grunningsmørtelen skal alltid inneholde mer bindemiddel (sement/ kalk) enn hovedpussen. Tilsett derfor 1kg- ca. en murerskje Forsand Miljøsement pr 25 kg sekk Forsand Pussmørtel til grunning.

Pussen påføres med stålbrett eller kastes på med murskje.

Murarbeider:

Forsand Pussmørtel er velegnet også til murarbeid av tegl, lettklinker og betongblokker

Forbruk normaltegl ca 70 kg/m². Forbruk Lettklinker 25cm ca 50 kg/m²

1,8 kg tørrmørtel gir 1 liter ferdig mørtel.

Temperatur

Fersk mørtel må ikke utsettes for temperaturer under + 5 °C. og bør ikke utsettes for temperaturer under +2 °C før den oppnådd en tilstrekkelig trykkfasthet.

Emballasje

Forsand Murrørtel leveres i 25kg sekker 48 stk pr pall, og i Big Bags i 500-og 1000 kg.

Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 18 måneder fra produksjonsdato.

Tekniske data.

Vanntilsetning	-3-3,25 l/25kg
Forbruk	- 25kg/13 liter
Største kornstørrelse	- 3,0mm
Trykkfasthet klasse C III	- 3,5-7,5 N/mm ²