REPARASJONSMØRTEL M/FIBER

Revisjonsdato: 25.06.2026

Produktbeskrivelse

Fiberforsterket sementbasert reparasjonsmørtel for flikk på betong- og murflater.

Bruksområde

Produktet benyttes til:

- Flikk og avretting på betong og mur.
- Utbedring av overflatiske skader og avskallinger
- Retting på gulv og vegg

Egnet for inn- og utvendig bruk.
Produktet skal benyttes i henhold til gjeldende prosjektering og anbefalte utførelsesmetoder. Produktbeskrivelsen skal følges.

Egenskaper

- Fiberforsterket
- God vedheft til betong og mur
- Høy trykkfasthet
- God bearbeidelighet

Klassifisering

Parameter	Verdi
Kornstørrelse	0–0,5 mm
Trykkfasthet 28 døgn	> 15 MPa

Sammensetning

Portlandsement, gradert sand, fiber og tilsetningsstoffer.

Tekniske data

Parameter	Verdi
Vanntilsetning	11–12 L / 100 kg
Forbruk	ca. 1,8 kg/mm/m²
Lagtykkelse	0–50 mm
Blandetid	ca. 3 minutter
Brukstid	ca. 45 minutter ved +20 °C
Minimum påføringstemperatur	+5 °C
Lagring	Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 18 måneder.

Blanding

Produktet tilsettes kun vann.
Blandes i ca. 3 minutter til homogen masse.
Vannet skal være av drikkevannskvalitet eller bedre og tilfredsstille kravene i NS-EN 1008.

Utførelse

Underlaget skal være fast, rent og fritt for støv, fett og løse partikler.
Sugende underlag forvannes ved behov.
Mørtelen påføres med murskje eller brett og komprimeres godt mot underlaget.
Fersk mørtel beskyttes mot rask uttørking, nedbør og frost.

Vernetiltak

Produktet inneholder sement som kan virke irriterende på hud og øyne.
Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk vernehansker og vernebriller.

Forsand Sandkompani AS
Fossanvegen 402
4110 Forsand

51 70 06 70
post@sandkompaniet.no

www.sandkompaniet.no
Org.nr. 917 589 917