

## SKIFERLIM

er tørrmørtel spesielt utviklet til utvendig bruk

### Bruksområde

Brukes til montering av Skifer, Granitt, fliser, naturstein og betong heller

### Består av

Tørrmørtel sammensatt av portlandsement, velgradert og tørket spesialsand (0-3,0mm), samt akselererende, ekspanderende og heftforbedrende stoffer.

### Egenskaper

Skiferlim har gode lime-egenskaper.

Skiferlim er tilsatt akselerator, krymp-reduserende og hydroforbedrende tilsetning. Mørtelen er smidig med god heft til betong, puss og naturstein.

### Blanding

Små mengder kan blandes for hånd, større mengder med kraftig drill. Tvangs- eller vanlig mørtelblander benyttes til større arbeider. 4,1 liter vann pr 25 kg mørtel gir en lett bearbeidelig konsistens. Hell ca 80 % av vannet i blanderen og bland til en klumpfri, homogen masse. Tilsett resten av vannet og bland massen ytterligere. Mørtelen kan med fordel stå 2-3 min, og deretter blande massen i ½ min. Ferdigblandet mørtel bør brukes innen ca. 60 min.

### Utførelse

Liming: Underlaget for-vannes, men fritt vann må ikke forekomme. Som heftbro mot underlag og Skifer brukes Forsand Limemørtel. Mørtelen påføres med egnet Brett eller murerkje, og skifer /naturstein trykkes på plass til hele overflaten har kontakt med limet. Anbefalt mørtel-tykkelse 10-50mm.

Fuging: Skiferlim blandes noe bløtere og påføres med fugebrett. Rengjøres med svamp. Anbefalt fugetykkelse 15-50 mm.  
Ved mindre fuger anbefales Limemørtel.(0.5-20mm.)

### Temperatur

Fersk mørtel bør ikke utsettes for temperaturer under +5°C. Og bør ikke utsettes for temperatur lavere enn 2°C før den har oppnådd en trykkfasthet på minst 5 MPa.

### Etterbehandling

Bør ikke utsettes for uttørring de første døgnene da dette vil svekke støpen. Det anbefales å påføre membranherder umiddelbart etter plassering.

### Emballasje

Skiferlim leveres på bestilling i Big Bags 1000 kg eller 25 kg sekker, 48 sekker pr. palle (1200 kg). Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 18 måneder fra produksjonsdato.

### Materialforbruk

En 25 kg sekk gir ca. 14 liter ferdig masse.

### Vernetiltak

SKIFERLIM inneholder sement som er klassifisert som irriterende pga. kalsiumoksid-innholdet. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk egnede verneklær og vernebriller/ ansiktsskjerm. Får man stoffet i øynene, skyl straks med store mengder vann og kontakt lege.