

**Bruksområder**

Slemming av flater med krav til vannresistens. Fargen er sementgrå.  
Egner seg for tetting mot vanntrykk ved slagregnstetning, kan også brukes til filtsing.

**Består av**

Tørrmørtel sammensatt av portlandsement, velgradert tørket sand (0-0,5mm) og tilsetninger som gir god bearbeidlighet og vedheft.

**Egenskaper**

Slemmemørtel egner seg godt som sluttlag på pussede flater, men må ikke brukes på underlag av KC-mørtel eks. 50/50/610 eller svakere.

**Blanding**

Små mengder kan blandes for hånd, mens større mengder blandes med kraftig drill. Hell først ca. 80% av tilmålt vann i blandekaret og tilsett deretter tørrmørtelen og bland til en klumpfri homogen masse. Tilsett resten av vannet under blanding. Vannforbruk ca. 4,5 liter/25 kg sekk.

**Forbruk**

25 kg = 13 liter ferdig mørtel. Til slemming 1,8 kg pr. mm tykkelse.

**Temperatur**

Fersk mørtel bør ikke utsettes for temperaturer under +5°C. Og heller ikke utsettes for lavere temperatur enn 2°C før mørtelen har oppnådd nødvendig fasthet.

**Etterbehandling**

Må ikke utsettes for uttørking de første døgnene etter påføring da dette vil svakke pussen. Bør fuktes de første dagene.

**Emballasje**

Leveres i 25 kg sekker, 48 sekker pr. palle (1200 kg).  
Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 18 måneder fra produksjonsdato.

**Materialforbruk**

Ca. 1,7kg/m<sup>2</sup> pr mm. tykkelse

**Vernetiltak**

FORSAND SLEMMEMØRTEL inneholder sement som er klassifisert som irriterende pga. kalsiumoksid-innholdet. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk egnede verneklær og vernebriller/ ansiktsskjerm. Får man stoffet i øynene, skylt straks med store mengder vann og kontakt lege.