

SprøytepuSS

Er en kalkbasert pussmørtel spesialutviklet til sprøyting både ut-og innvendig.

Bruksområde

Er velegnet til puss på underlag av tegl, lettklinker og betongunderlag.

Består av

Tørrmørtel sammensatt av hydratkalk/portlandsement, velgradert og tørket spesialsand (0-1,2mm), samt tilsetningsstoffer.

Egenskaper

SprøytepuSSen har god bearbeidelighet og hefter godt til underlaget. SprøytepuSS har en åpningstid som gjør at den kan tåle og stå 20-30 min i pumpen uten å sette seg.

Blanding

SprøytepuSSen påføres med pumpe, som både blander og pumper mørtelen. Maks tykkelse 7mm.pr lag.

Forarbeider

Alle underlag skal grunnes før sprøytepuSS påføres. Til dette anbefaler vi vår grunning, som også er utviklet for sprøyting. Underlaget for grunning må være støvfritt og sugende underlag forvannes. Grunningskjiktet bør stå ca. 1 døgn før påføring av sprøytepuSS.

Temperatur

Fersk mørtel bør ikke utsettes for temperaturer under + 5°C.

Etterbehandling

Må ikke utsettes for uttørking de første døgnene etter påføring, da dette vil svekke puSSen. Ved sterk varme bør puSSen holdes fuktig i de første dagene etter påføring.

Emballasje

SprøytepuSS leveres i 25 kg sekker, 48 sekker pr. palle (1200 kg). Leveres og i Big Bag 500/1000 kg. Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 18 måneder fra produksjonsdato.

Vernetiltak

Sprøytemørtelen inneholder tørrlesket kalk som er klassifisert som etsende. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk egnede verneklær og vernebriller/ ansiktsskjerm. Får man stoffet i øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege.

NB! Det er viktig og ikke avslutte utpuSSingen før mørtelen har satt seg, dette for og unngå krympriss i puSSlaget.