

Tekniske data:

Sanden leveres i følgende standard grad.: 0-0,5mm, 0,5-1,2mm, 1,2-3,0mm, 3,0-6,0mm.

Det kan leveres sammenblandinger av de enkelte graderinger etter ønske. Tørrsand leveres i følgende sekker; 25kg, 500kg og 1000kg.

Sandens omtrentlige mineralsammensetning, undersøkt fra gradering 0-0,5mm, viser: 35% kvarts,- 60% feltspat,- 5% aksessoriske mineraler (pyroksen, amfibolitt, glimmer). Silisiumdioksydinnholdet (SiO₂) vil være ca 70%. Saltsyreopløselige bestanddeler utgjør 9,7%, hvorav 4,1% består av blandede oksyder Fe₂O₂ + AlO₂ .

- Bruksområder:
- fuging av belegningstein
 - lydisolasjon
 - avrettingsmasse
 - ballast
 - tørrmørtel
 - strøsand-formsand - filtersand
 - epoxy-arbeider

Sikteprøven viser de ulike graderinger	Sikterest %										
	0,125	0,25	0,5	0,6	1,0	1,18	2,0	3,15	4,0	5,6	8,0
0-0,5mm	91,8	67,8	20,6	8,0							
0,5-1,2mm	100	99,8	97,2	92,6	23,6	7,0					
1,2-3,0mm	100	100	100	99,8	95,4	88,0	31,6	2,4			
3,0-6,0mm	100	100	100	100	99,8	99,8	99,6	76,4	31,8	1,0	
	Spesefikk vekt 2,65										
	Volumvekt 1,49										