# TØRRBETONG B20

Revisjonsdato: 25.06.2026

## Produktbeskrivelse

Tørrbetong B20 er en fabrikkblandet tørrmørtel basert på sement og graderte tilslag. Produktet benyttes til støpearbeider hvor det kreves moderat styrke og god bearbeidelighet.

## Bruksområde

Egnet for inn- og utvendig bruk.
Produktet skal benyttes i henhold til gjeldende prosjektering og anbefalte utførelsesmetoder. Produktbeskrivelsen skal følges.

## Egenskaper

- God bearbeidelighet
- Stabil fasthetsutvikling
- Egnet for støpearbeider

## Klassifisering

Klassifisering i henhold til Kontrollrådets rundskriv for sertifisering av tørrbetonger, basert på NS-EN 206.

| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Fasthetsklasse | B20 |
| Maks kornstørrelse (Dmax) | 3 mm |
| Bestandighetsklasse | M90 |
| Kloridklasse | Cl 0,10 |

## Sammensetning

Portlandsement, graderte tilslag og tilsetningsstoffer.

## Tekniske data

| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Vanntilsetning | ca. 11 L / 100 kg |
| Forbruk | ca. 2,0 kg/mm/m² |
| Anbefalt sjikttykkelse | 40–90 mm |
| Blandetid | ca. 3 minutter |
| Minimum påføringstemperatur | +5 °C |
| Lagring | Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 18 måneder. |

## Blanding

Produktet tilsettes kun vann og blandes til homogen masse.
Vannet skal være av drikkevannskvalitet eller bedre og tilfredsstille kravene i NS-EN 1008.

## Utførelse

Sugende underlag forvannes ved behov.
Fersk betong beskyttes mot rask uttørking, nedbør og frost.

## Vernetiltak

Produktet inneholder sement som kan virke irriterende på hud og øyne.
Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk vernehansker og vernebriller.

Forsand Sandkompani AS
Fossanvegen 402
4110 Forsand

51 70 06 70
post@sandkompaniet.no

www.sandkompaniet.no
Org.nr. 917 589 917