TØRRBETONG B25

Revisjonsdato: 25.06.2026

Produktbeskrivelse

Tørrbetong B25 er en fabrikkblandet tørrmørtel basert på sement og graderte tilslag. Produktet benyttes til støpearbeider hvor det kreves god styrke og bestandighet.

Bruksområde

Egnet for inn- og utvendig bruk.
Produktet skal benyttes i henhold til gjeldende prosjektering og anbefalte utførelsesmetoder. Produktbeskrivelsen skal følges.

Egenskaper

- God trykkfasthet
- God bearbeidelighet
- Stabil fasthetsutvikling
- Egnet for støpearbeider

Klassifisering

Klassifisering i henhold til Kontrollrådets rundskriv for sertifisering av tørrbetonger, basert på NS-EN 206.

Parameter	Verdi
Fasthetsklasse	B25
Maks kornstørrelse (Dmax)	3 mm
Bestandighetsklasse	M60
Kloridklasse	Cl 0,10

Sammensetning

Portlandsement, graderte tilslag og tilsetningsstoffer.

Tekniske data

Parameter	Verdi
Vanntilsetning	ca. 12 L / 100 kg
Forbruk	ca. 2,0 kg/mm/m²
Anbefalt sjikttykkelse	40–90 mm
Blandetid	ca. 3 minutter
Minimum påføringstemperatur	+5 °C
Lagring	Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 18 måneder.

Blanding

Produktet tilsettes kun vann og blandes til homogen masse.
Vannet skal være av drikkevannskvalitet eller bedre og tilfredsstille kravene i NS-EN 1008.

Utførelse

Sugende underlag forvannes ved behov.
Fersk betong beskyttes mot rask uttørking, nedbør og frost.

Vernetiltak

Produktet inneholder sement som kan virke irriterende på hud og øyne.
Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk vernehansker og vernebriller.

Forsand Sandkompani AS
Fossanvegen 402
4110 Forsand

51 70 06 70
post@sandkompaniet.no

www.sandkompaniet.no
Org.nr. 917 589 917